

DALAPRO[®]

DM REPAFIX

Letvægtsspartelmasse til
reparationer inden- og udendørs.



Letbearbejdelig.

Nem at blande.

Kan holde til søm og skruer.

Nem at påføre og slibe.

Fyldningsevne på op til 50 mm.



DALAPRO® DM REPAFIX

Letvægtsspartelmasse til reparationer inden- og udendørs.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro DM RepaFix er en hvid pulverspartelmasse til reparationer til de fleste materialer inden- og udendørs. Pulveret er meget nemt at blande til en smidig konsistens. Påføres i lag 1-50 mm.

ANVENDELSE

Til reparationer af lofter og vægge. Til spartling af skader på beton, letpuds, puds, gipsplader, træfiberplader, PVC m.m. Produktet opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 998-1.

Underlagstyper: Blok/Beton/Gipsplade/Gulvafretningsmasse/Gulvgipsplade/Homogen PVC /Keramik/Letbeton/Leca-bjælkelag/Mineralsk underlag /Puds/Sten/Mursten.

ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres i hånden på rengjorte og tørre overflader med god binding. Temperatur: mindst +5 °C. Kraftigt sugende underlag skal grundes inden spartling. Påfør en smule spartelmasse på et begrænset område for at sikre, at det har en god hæfteevne på underlaget. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 100-120. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning.

TØRRETID

Tørretiden er ca. 24 timer, afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

AFRENSNING OG BORTSKAFFELSE

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet, inden det rengøres med vand. Spartlrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

BLANDING

Bland DM RepaFix maskinelt i 2-4 min. med mørtelpisker eller lignende med ca. 1,6 liter vand pr. 4 kg sæk. Tilsæt altid pulveret til vandet for at gøre det nemmere at blande, og så det ikke støver så meget.

EFTERBEHANDLING

Når produktet er hærdet, kan det slibes med sandpapir/males eller holde til søm og skruer, uden at man er nødt til at forbore.

BEMÆRK

Den laveste anvendelsestemperatur er +5 °C. Ved lave temperaturer skal det område, der skal spartles, samt materialet først varmes op, inden påføring. Gå efter en temperatur på ca. +20 °C på både RepaFix og underlag.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Læs altid det gældende sikkerhedsdatablad, brug personlige værnemidler, og følg arbejdspladsens sikkerhedsforskrifter.

OPBEVARING

I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 18 måneder. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Hvid cement

Blandingsforhold A:B: 1,6 liter vand til 4 kg pulver

Anbefalet lagtykkelse: 1-50 mm

Blandingstid: 2-4 min.

Farve: Hvid

Påføringstemperatur: +5-30 °C

Tørretid: ca. 24 timer

Fyldningsmateriale: 0-0,25 mm

Vedhæftningsstyrke: > 0,7 MPa

Trykstyrke 28 døgn: 10 MPa

Bøjetrækstyrke 28 døgn: > 4 MPa

Opbevaring: 18 måneder

Pakninger: 4 kg plasticpose

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2020-09-16

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com