

DALAPRO[®]

ROLL MAXIMUM

Grå færdigblandet rullespartelmasse med meget høj fyldningsevne.



Udviklet ud fra den professionelle malers høje krav til fleksible produkter, der er lette at slibe.

Til pletspartling og fuldpartling på vægge og lofter.

Minimerer risikoen for blærer på ikke sugende underlag.

Giver en fin overflade, der kan males direkte efter slibning.

Rullespartelmasse er tidsbesparende og skånsom mod ryg og skuldre.

Reduceret CO₂-aftryk.

Svanemærket, EPD, M1 og IAC Gold.

Patent Pending 3943466A1.

DALAPRO[®] ROLL MAXIMUM

Grå færdigblandet rullespartelmasse med meget høj fyldningsevne.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Maximum er en færdigblandet rullespartelmasse med meget høj fyldningsevne. Nem at påføre og at slibe. Minimal risiko for blæredannelse på ikke sugende underlag. Egnet til pletspartling og fuldspartling af vægge og lofter ved nybyggeri og renovering. Kan anvendes på de fleste underlag. Giver en fin overflade, der kan males direkte efter slibning. Foruden at være tidsbesparende er rulning af spartelmasse ergonomisk, hvilket indebærer mindre slid på kroppen. Grå. Svanemærket.

Patentproces pågår. Indtil videre er teknologien bag den høje fyldningsevne beskyttet af Patent Pending: EP 3943466A1.

ANVENDELSE

Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisninger i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen".

ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres med rulle på rengjorte og tørre overflader med god binding. Temperatur: ikke under +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 150-220. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden næste behandling. Spartlede flader skal forlimes inden tapetsering.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Ved bredspartling med 1 mm lagtykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelmasserester afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til.

Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Letfyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,35 mm

pH: Cirka 9

Farve: Grå

Brandfarlighed: Spredt eller bidrager ikke til brand

Pakning: Plastikspand 12 liter



Dalapro Roll Maximum leveres i en genvindelig spand, som hovedsagelig består af genvundet plast.



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk. Senest ændret 2023-09-07

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com