

DALAPRO[®]

BASE-COAT

Færdigblandet sprøjtespartelmassetil vægge som er udsat for hård slidtage.



Hvid sprøjte spartel giver en hård og ridsefast overflade.

Giver en mat finish.

Til gipsplader, beton og puds indendørs.

Appliceres uden efterslibning.

DALAPRO[®] BASE-COAT

Færdigblandet sprøjtespartelmassetil vægge som er udsat for hård slidtage.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Base-Coat er en hvid færdigblandet sprøjtespartel, som giver en overlegen hård og ridsefast overflade. Produktet er designet til at forsegle overfladen med en mat finish for en homogen overflade, hvilket eliminerer de ujævnheder. Dalapro Base-Coat giver et fremragende grundlag for yderligere overfladebehandlinger af maling og tapetsering uden behov for yderligere efterbehandling, såsom slibning. Den unikke formel erstatter fuld spartling på gipsplader og andre overflader indendørs. Produktet påføres med maling eller spartelsprøjte. Anbefales på overflader, der kan tåle hårdt slid som trappeopgange, skoler, hospitaler.

ANVENDELSE

Produktet opfylder kravene til CE-mærkning iht. EN 15824 og er fremstillet efter ISO 9001 og ISO 14001.

ARBEJDSGANG

Dalapro Base-Coat påføres på slebet, støvfri og tørre overflader. Anvend en eget sprøjte til maling eller spartel. Produktet skal påføres på samme måde, som en maling eller spartelmasse, altså over hele overfladen. Lagtykkelsen skal være 300-350 my for at opnå det bedste resultat. Vi anbefaler en lavtryksdyse i størrelserne 5/21-5/25 med et arbejdsstryk på 120-140 bar. Maskintrykket kan variere afhængigt af den maskine, du bruger sørg for et godt sprøjtemønster før påføringen begynder. Tjek at der er et godt sprøjtebillede inden påføringen påbegyndes. Eventuelle overfladedefekter kan slibes ned efter tørring. Brug slibepapir 180-220 hvis slibning er nødvendig. Brug det nødvendige beskyttelsesudstyr ved påføring og ved slibning. **Bemærk:** Inden Dalapro Base-Coat påføres, skal gipspladerne være færdigbehandlede med hensyn til tape, udfyldning og finishstandard.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Lagtykkelse 300-350 my ca. 0,3 liter/m²

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøj inden dette rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex co-polymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,03 mm

pH: Cirka 9

Farve: Hvid

Densitet: 1,80 kg/liter

Brandfarlighed: Spreader eller bidrager ikke til brand

Pakninger: Plastikspand 14 L



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har visse egenskaber eller er egnet til et bestemt anvendelsesområde. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk. Senest ændret 06-03-2023.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com