

# DALAPRO<sup>®</sup>

## EDGE

Færdigblandet håndspartelmasse med ekstra høj fyldningsevne og limende effekt. Til gipssamlinger og hjørnelister.



Overlegen fyldningsevne.

Et lag mindre på samlinger og hjørneforstærkninger.

Til gipsplader og beton.

Godkendt til ilægning af papirstrimmel.

Svanemærket, EPD, M1 og IAC Gold.

Patent Pending 3943466A1.

## DALAPRO<sup>®</sup> EDGE

Færdigblandet håndspartelmasse med ekstra høj fyldningsevne og limende effekt. Til gipssamlinger og hjørnelister.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Edge er en færdigblandet håndspartelmasse med ekstra høj fyldningsevne og limende effekt som virker lige godt på såvel gips som beton. De unikke fyldningsegenskaber sparer dig for minimum en behandling på gipssamlinger og hjørneforstærkninger. Desuden synker produktet minimalt på sigt. Produktet er godkendt til papirstrimmel og egnet til brug på hjørneforstærkninger af typerne Habito, AquaBead og Levelline. Lysegrå. Svanemærket.

Patentproces pågår. Indtil videre er teknologien bag den høje fyldningsevne beskyttet af Patent Pending: EP 3943466A1.

### ANVENDELSE

Egnet til ilægning af papirstrimmel. Produktet er egnet til spartling af gipspladesamlinger i kombination med CertainTeed Marco Joint Tape spartelstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen".

### ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres i hånden eller med boks/bazooka på rengjorte og tørre overflader med god binding. Fyld hele samlingen med spartelmasse, anbring din papirstrimmel, og tryk den fast. Påfør derefter spartelmasse direkte hen over papirstrimlen. Efter tørring spartler du til det ønskede overfladebehandlingskrav. Ved brug af boks/bazooka: Skal blandes inden brug. Temperatur: ikke under +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 150-220. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning.

### TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

### MATERIALEFORBRUG

Ved spartling af samlinger på gipsplader: ca. 0,3 liter/meter.

### RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tørt emballage afleveres til genvinding.

### OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til.

Du kan finde yderligere information på [dalapro.dk](http://dalapro.dk).

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Opløsningsmiddel:** Vand

**Fyldningsmiddel:** Letfyldningsmiddel og hvid dolomit

**Kornstørrelse:** Maks. 0,2 mm

**pH:** Cirka 9

**Farve:** Lysegrå

**Brandfarlighed:** Spreader eller bidrager ikke til brand

**Pakning:** Plastikspand 10 liter



Dalapro Edge er emballeret i en genvindelig spand som hovedsagelig består af genvundet plast.



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk). Senest ændret 2023-09-13

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.dk](http://dalapro.dk)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)