



PRODUKTDATABLAD

AquaBead Outside 90



- Forlimet hjørneforstærkning i afskårne længder
 - Passer til udadgående 90-graders hjørner
 - Til papirbeklædte gipsplader
 - Montering foregår ved at spraye vand på listen hvorved klæberen aktiveres
- En stærk liste der er modstandsdygtig over for revner og slid

AquaBead Outside 90

Forlimede hjørnelister til udadgående 90-graders hjørner



PRODUKTINFORMATION

AquaBead hjørneliste er en brugervenlig forlimet profil til montering på udadgående hjørner på standardgipsplader. Fordelen ved AquaBeads er at den er forlimet, og du behøver derfor kun at spraye rent vand på den. Herved aktiveres klæberen, og listen er klar til montering. Den har også en speciel udadgående hjørnenæse som gør at du, ved hjælp af spartelmassen, kan få et lige og pænt hjørne selvom underlaget ikke er perfekt.

Profilen er opbygget med en co-polymerkerne med papir på begge sider, hvilket gør den stærk og modstandsdygtig over for revner og slid. Papiret sikrer herefter vedhæftningen til efterfølgende spartelmasselag.

ARBEJDSFORHOLD VED MONTERING

Rummet og gipspladens temperatur må ikke være under 10 °C. Gipspladen skal være tør, ren og fri for gipsstøv. OBS! Kan ikke anvendes på færdigmalede/tapetserede flader.

AquaBead Outside 90 er egnet til brug på ubehandlede udadgående hjørner på gipsvægge, d.v.s. på alle kartonbeklædte gipsplader. AquaBead bør ikke anvendes på kompositplader, fibergipsplader eller cementbaserede plader.

ARBEJDSGANG

Børst gipsstøv væk inden montering.

1. Klip profilen i passende længde med en saks.
2. Spray rent vand på indersiden af hjørneforstærkningen med en sprayflaske. Sørg for at indersiden bliver tilstrækkelig våd. Spray først den ene flange og derefter den anden.
3. Vent i cirka 60 sekunder så klæberen bliver tilstrækkelig aktiveret. Mærk med tommelfingeren på limen; når den klæber eller føles klæbrig, er hjørneforstærkningen klar til montering. Anbring den våde side mod gipspladen, og pres hjørneforstærkningen fast med hånden på det udadgående hjørne; brug en hjørnerulle for at opnå det bedste resultat. Vær omhyggelig med at trykke den fast i hele dens længde.
4. AquaBead kan spartles over allerede efter 30 minutter, men man kan også spartle på et senere tidspunkt. Listen spartles over 1-2 gange afhængigt af hvilket slutresultat du ønsker.



OPBEVARING

Produktet skal opbevares tørt.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Temperatur og luftfugtighed kan påvirke tørretiden. Vand bør ikke påføres med svamp, pensel eller lignende da dette kan fjerne limen fra overfladen. Hjørneforstærkningen kan tages af, fugtes på ny og anbringes igen inden den er blevet fikseret på gipspladen.

TEKNISKE DATA

Længde: 2700 mm

Bredde: 43 x 43 mm

Tykkelse på midten af listen: ca. 1,4 mm

Tykkelse i kanten af listen: ca. 0,7 mm

Dalapro produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest opdateret 2017/01/18