

DALAPRO[®]

DM40

Multifunktionel reparationspartelmasse til beton, gipsplader, væv, reovering osv.



En hvid multifunktionel pulverspartel.

Cirka 40 minutters bearbejdningsstid.

Nemt at blande til en smidig konsistens.

Produktet er formstabilt, synker minimal og sprækker ikke.

Egnet på indendørs vægge og lofter.

Egnet til nybyggeri og reovering.

DALAPRO® DM40

Multifunktionel reparationspartelmasse til beton, gipsplader, væv, renovering osv.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro DM40 er et hvidt pulverprodukt til reparation og finspartling på alle normalt forekommende underlag til vægge og lofter indendørs. Pulveret er meget let at blande til en smidig konsistens og har en ideel bearbejdnings tid, ca. 40 minutter. Til arbejdsopgaver på større flader. Produktet er egnet inden for såvel renovering som nybyggeri.

ANVENDELSE

Egnet til ilægning af papirstrimmel. Produktet er egnet til spartling af gipspladesamlinger i kombination med CertainTeed Marco Joint Tape spartelstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen".

ARBEJDSGANG

Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5 °C. Stærkt sugende underlag skal primes inden spartling. For at minimere risikoen for afskalning og dårlig vedhæftning af spartelmassen, skal pulverspartlen grundes med microgrunder inden næste behandling.

Prøvespartel gerne på en begrænset del af overfladen for at teste om vedhæftningen mod underlaget er god nok. Når den spartlede overflade er tør, slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120.

Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres.

MATERIALEFORBRUG

Ved 1 mm lagtykkelse, ca. 0,9 kg/kvm.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Polymerforstærket gips

Blandning: 1 del vand, 2 dele pulver (bland til den ønskede konsistens).

Anbefalede lagtykkelse: 1–50 mm

Åbentid / bearbejdnings tid: Ca. 40 min

Fyldningsevne: Høj, synker minimal

Farve: Hvid

Brandfarlighed: Spredt og bidrager ikke til brand

Emballage: Sæk 12,5 kg



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2019-05-20