

DALAPRO[®]

FLEX

Elastisk fugespartelmasse.



Hvid elastisk malerfuge.

Til tætning af fuger og revner omkring døre, vinduer og hjørner.

Har en meget fin vedhæftning på de fleste underlag indendørs og udendørs.

DALAPRO® FLEX

Elastisk fugespartelmasse.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Flex er en elastisk fugemasse som anvendes til tætning/spartling af fuger og revner f.eks. rundt om døre, vinduer og vægge. Dalapro Flex har en meget god vedhæftning til de mest almindelige underlag indendørs og udendørs, f.eks. gips, beton, træ og tegl. Når det bruges udendørs, skal fugen overmales.

ARBEJDSGANG

Fugning skal ske med fugepistol på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5 °C.

TØRRETID

Bearbejdningsbar i 5-10 minutter, overmalbar efter ca. 30 minutter. Helt tør efter 1-7 døgn, tørretiden er afhængig af underlag, fugedybde, temperatur, luftfugtighed osv.

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget fugemasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys. Dalapro Flex er en ferskvare og derfor datomærket. Ubrudt emballage kan opbevares i 3 år.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Akrylatex

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Kalciumkarbonat

Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm

Tørstofindhold: Vol.% 53

pH-værdi: ca. 8

Farve: Offwhite

Fyldningsevne: God

Brandfarlighed: Spredt og bidrager ikke til brand

Rengøring: Værktøj rengøres og spild fjernes med vand

Patron: 300 ml



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2020-08-11

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com