

NEW FORMULA

 LIGHTWEIGHT

 BUILD BETTER

 WHITE FINISH

# DALAPRO<sup>®</sup>

# PREMIUM

Færdigblandet hvid håndspartelmasse med høj fyldningsevne til gipsplader og beton.



Ny sammensætning giver et endnu bedre arbejdsmiljø og slutresultat.  
Færdigblandet håndspartelmasse nu med endnu bedre fyldningsevne.

Letbearbejdet konsistens.

Den hvide farve giver et godt underlag for overmaling.

Egnet til ilægning af papirstrimmel og spartling af gipspladesamlinger.

Svanemærket.

**Dalapro<sup>®</sup>**

## DALAPRO® PREMIUM

Færdigblandet hvid håndspartelmasse med høj fyldningsevne til gipsplader og beton.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Premium er en færdigblandet håndspartelmasse. Ny sammensætning giver en lettere spartelmasse med endnu bedre fyldningsevne. Til samlinger og helspartling på de fleste overflader som gips, beton og glasfiber-væv ved nybyggeri og renovering. Den specielle konsistens gør den nem at arbejde med. Spartelmassen er hvid, hvilket giver en god bund til overmaling med lyse farver. Hvid. Svanemærket.

### ANVENDELSE

Egnet til ilægning af papirstrimmel. Produktet er egnet til spartling af gipspladesamlinger i kombination med CertainTeed Marco Joint Tape spartelstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen".

### ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres med hånd på rengjorte og tørre overflader med god binding. Temperatur: ikke under +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 180-220. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden næste behandling. Spartlede flader skal forgrunnes inden tapetsering.

### TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

### MATERIALEFORBRUG

Ved spartling af samlinger på gipsplader: ca. 0,3 liter/meter. Ved bredspartling med 1 mm lagtykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

kvadratmeter.

### RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

### OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Opløsningsmiddel:** Vand

**Fyldningsmiddel:** Letfyldningsmiddel og hvid dolomit

**Kornstørrelse:** Maks. 0,15 mm

**pH:** Cirka 9

**Farve:** Hvid

**Brandfarlighed:** Spreader eller bidrager ikke til brand

**Pakning:** Plastikspand med 3 og 10 liter, tube 0,4 liter



**NEW FORMULA**



**LIGHTWEIGHT**



**BUILD BETTER**



**WHITE FINISH**

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk).

Senest ændret 2018-05-04

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.dk](http://dalapro.dk)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)